

SOVAPACK

VAC120

TECHNOLOGIE | Les sacs sous vide de la gamme SOVAPACK sont fabriqués à partir de film coextrudé 11 couches composées de polyamide et de polyéthylène (agent soudant).
Ces sacs ont une excellente propriété optique.

APPLICATIONS | Ces sacs sont utilisables sur les machines sous-vide à chambres semi-automatique ou automatique ils sont adaptés pour le conditionnement de viande rouge, volailles, fromages, poissons, fruits et légumes. Leurs utilisations sont conseillées pour les produits : (viande rouge sans os, filets de volaille, fromages PPNC, PPC, etc.)

Le 120 μ est très utilisé et un bon compromis pour le conditionnement de fromage à PPC (1/4 de meule emmental, comté, beaufort, gruyère)

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | VALEURS | TOLERANCE | UNITE | NORME |
|---|------------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Epaisseur totale | 120 | +/- 4.3 | microns | DIN 53370 |
| Poids | 114.5 | +/- 4.2 | g/m ² | DIN 53104 |
| PA Cast | 20 | +/- 1 | μ | |
| Polyéthylène | 100 | +/- 3.4 | μ | |
| Charge de rupture LD | 55 | / | N/15mm | DIN 53455-6 |
| Charge de rupture TD | 40 | / | N/15mm | DIN 53455-6 |
| Allongement a la rupture MD | MIN.200 MAX.300 | / | % | DIN 53455-6 |
| Allongement a la rupture TD | MIN.250 MAX.400 | / | % | DIN 53455-6 |
| Perméabilité à l'oxygène (O ₂) | 70 | +/- 4 | cc/m ² /24h/atm | ASTM D 3985 |
| Perméabilité au dioxyde de carbone (CO ₂) | 308 | +/- 17 | cc/m ² /24h/atm | ASTM D 3985 |
| Perméabilité à l'azote (N ₂) | 18 | +/- 1 | cc/m ² /24h/atm | ASTM D 3985 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (H ₂ O) | 5.3 | +/- 0.4 | g/m ² * 24h | ASTM D 3985 |
| Température de ramollissement | 90 | +/- 10 | °C | |
| Conditions de travail | -25 °c /+80 °c (30 mn) | | | |

Les sacs doivent être stockés à des températures de 15 à 25 °c à l'abri de la lumière et dans un endroit propre. L'humidité du local de stockage est comprise entre 50 et 75 % d'humidité relative.
Les sacs SOVAPACK sont en conformité avec les normes EC 10/2011, normes 1935/2004 EC.

Pour toute question
contactez-nous

info@sovapack-france.fr
Tél +33 03 85 72 76 61
Fax +33 03 85 72 76 38

PARC ACTIVITE CONDAMINE - BP28
71480 CUISEUX

www.sovapack-france.fr