

SOVAPACK

VACFRESH

TECHNOLOGIE Les sacs sous vide de la gamme SOVAPACK sont fabriqués à partir de film coextrudé 11 couches composées de polyamide et de polyéthylène (agent soudant).
Ces sacs ont une excellente propriété optique.

APPLICATIONS Sachets sous-vide spéciales dédiés à un usage domestique et semi-professionnelle pour être utilisé avec des machines sous-vide à vide extérieur. Leurs utilisations sont conseillées pour des produits n'ayant pas d'arrête vive : (viandes rouges sans os, filets de volaille, fromages PPNC, etc.)

Disponibles en sacs et en rouleaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	VALEURS	TOLERANCE	UNITE	NORME
Epaisseur totale	78/100	+/- 10%	microns	DIN 53370
Poids	87.4	+/- 10%	g/m ²	DIN 53104
PA/PE côté lisse	18/60	+/-	μ	
PA/PE côté gaufré	22/78	+/-	μ	
Charge de rupture LD	38	/	N/ 15 mm	DIN53455-6
Charge de rupture TD	30	/	N/15 mm	DIN53455-6
Allongement a la rupture MD	Min.200 max.300	/	%	Din 53455-6
Allongement a la rupture TD	Min.250 max.400	/	%	Din 53455-6
Perméabilité à l'oxygène (O2)	50	+/-	cc/m ² /24h/atm	ASTM D 3985
Perméabilité au dioxyde de carbone (CO2)	150	+/-	cc/m ² /24h/atm	ASTM F 2476
Perméabilité au nitrogène (N2)	10	+/-	cc/m ² /24h/atm	ASTM D 1434
Perméabilité à la vapeur d'eau (H2O)	7.8	+/-	g/m ² * 24h	ASTM F 1249
Température de ramollissement	90	+/-	°C	
Conditions de travail	-25 °c /+80 °c (30 mn)			

Les sacs doivent être stockés à des températures de 15 à 25 °c à l'abri de la lumière et dans un endroit propre. L'humidité du local de stockage est comprise entre 50 et 75 % d'humidité relative.

Les sacs SOVAPACK sont en conformité avec les normes EC 10/2011, normes 1935/2004 EC.

Pour toute question
contactez-nous

info@sovapack-france.fr
Tél +33 03 85 72 76 61
Fax +33 03 85 72 76 38

PARC ACTIVITE CONDOMINE - BP28
71480 CUISEAUX

www.sovapack-france.fr